

บทที่ 5

สรุปผลการทดสอบและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดสอบ

จากการนำเอาลำต้น เป็นสีอ่อน และซังข้าวโพด มาอยู่ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และใช้ระยะเวลาในการย่อยเส้นใยที่ต่างกัน จะทำให้กระบวนการที่ได้จากลำต้นข้าวโพดสามารถขึ้นรูปง่าย และมีลักษณะเนื้อกระดาษที่มีความละเอียดสม่ำเสมอเมื่อใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เช่นขั้น 2.0 ไมลต่อลิตร และใช้เวลาในการย่อยเส้นใย 10 นาที และกระบวนการที่ได้จากเปลือกข้าวโพด สามารถขึ้นรูปง่ายและมีลักษณะเนื้อกระดาษที่มีความละเอียดสม่ำเสมอเมื่อใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เช่นขั้น 1.0 ไมลต่อลิตร และใช้เวลาในการย่อยเส้นใย 15 นาที สำหรับซังข้าวโพด เมื่อนำไปย่อยด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ พบว่า ลักษณะของเยื่อไม่มีเส้นใยที่จะมาขัดกันเป็นแผ่นแผ่นกระบวนการได้ดังนั้น ซังข้าวโพดจึงไม่สามารถนำมาผลิตเป็นกระดาษได้ และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณของน้ำหนักเยื่อกระดาษที่ได้ พบว่า กระบวนการที่ได้จากลำต้นข้าวโพดจะมีปริมาณเยื่อกระดาษมากกว่ากระบวนการที่ได้จากเปลือกข้าวโพด

จากการศึกษาการทดสอบความเหนียวของกระดาษที่ได้จากลำต้นและเปลือกข้าวโพด พบว่า กระดาษที่ได้จากการย่อยด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1.0 ไมลต่อลิตรและใช้เวลาในการย่อยเส้นใย 15 นาที กระดาษจะมีความเหนียวมากกว่าที่ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และเวลาในการย่อยอื่นๆ

จากการศึกษาการทดสอบความซึมผ่านของกระดาษที่ได้จากลำต้นและเปลือกข้าวโพด พบว่า กระดาษที่ได้จากการย่อยด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 2.0 ไมลต่อลิตร และใช้เวลาในการย่อยเส้นใย 20 นาที ของเหลวจะซึมผ่านกระดาษได้มากกว่าที่ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และเวลาในการย่อยอื่นๆ

จากการเปรียบเทียบคุณภาพหรือลักษณะของกระดาษที่ได้จากลำต้น และเปลือกข้าวโพด พบว่า กระดาษจากลำต้นข้าวโพดจะมีความละเอียดและมีความแข็งกระด้างมากกว่ากระดาษจากเปลือกข้าวโพด ซึ่งส่งผลให้กระดาษที่ได้จากลำต้นของข้าวโพดมีความเหนียวมากกว่า และสามารถต้านทานการซึมผ่านของน้ำได้ดีกว่ากระดาษที่ได้จากเปลือกข้าวโพด โดยกระดาษที่ได้จากเปลือกของข้าวโพดนั้นสามารถคงเห็นเป็นเส้นไข้ชักเจน และมีความนุ่มนวลมากกว่ากระดาษจากลำต้นข้าวโพด จึงทำให้มีความเหนียวและการต้านทานการซึมผ่านน้อยกว่า

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 นอกจากการผลิตกระดาษจากลำต้น และเปลือกข้าวโพดแล้ว เราสามารถนำพืชชนิดอื่นมาผลิตกระดาษได้อีก เช่น ผักตบชวา ชานอ้อย ขูปถาน เป็นต้น

5.2.2 ใน การทดสอบคุณภาพของกระดาษสามารถทดสอบคุณสมบัติอื่น ๆ ได้อีก เช่น การทดสอบการต้านการหักพับของกระดาษ การต้านแรงดันทะลุ เป็นต้น

5.2.3 ในการฟอกเยื่อกระดาษควรจะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ผสมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H_2O_2) ในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อให้เกิดเป็นเปอร์ไฮดรอกซิลิโอลอน (OOH^-) และเพื่อป้องกันการออกซิไดซ์ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับออกซิเจนในอากาศ



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY