

## บทที่ 5

### สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

#### สรุปและอภิปรายผล

##### 1. การศึกษาหมู่ฟังก์ชันของวัสดุคุณภาพ

###### 1.1 เถ้าแกลนขาว

เมื่อศึกษาหมู่ฟังก์ชันของเถ้าแกลนขาวโดยอาศัยข้อมูลทางอินฟราเรด สเปกตรัม พบพีกที่ 803, 1250-1000, 1625 และ 3500-3300  $\text{cm}^{-1}$  ตรงกับหมู่ฟังก์ชัน Si-O (stretching) Si-O-Si, H-O-H, O-H (stretching) หรือ Si-OH ตามลำดับ แสดงว่ามีซิลิกอนออกไซด์หรือซิลิกาในวัสดุเถ้าแกลนขาว

###### 1.2 เถ้าแกลนขาวที่ครึ่งหรือเคลือบผิวด้วย DETA-silane

เมื่อศึกษาหมู่ฟังก์ชันของเถ้าแกลนขาวที่ครึ่งหรือเคลือบผิวด้วย DETA-silane โดยอาศัยข้อมูลทางอินฟราเรดสเปกตรัม พบพีกหมู่ N-H ที่ 1600  $\text{cm}^{-1}$  และ NH<sub>3</sub> หรือ CH<sub>3</sub> ที่ 3000-2800  $\text{cm}^{-1}$  แสดงว่าในการปรับปรุงเถ้าแกลนขาวด้วย DETA - silane มีหมู่อะมิโน.cid อยู่ที่ผิวเถ้าแกลนขาว และผิวนางส่วนของเถ้าแกลนขาวอาจไม่ถูกครึ่งด้วย DETA-silane จะมีความเป็นรูพรุนอยู่ร่วมด้วย

##### 2. การศึกษาพฤติกรรมการคุณภาพแบบอัจฉริยะ

###### 2.1 การศึกษาประสิทธิภาพที่เหมาะสมในการคุณภาพ

เมื่อทำการหาประสิทธิภาพที่เหมาะสมในการคุณภาพ Cu<sup>2+</sup>, Cd<sup>2+</sup> และ Pb<sup>2+</sup> ด้วยวัสดุคุณภาพเถ้าแกลนขาวและเถ้าแกลนขาวที่ครึ่งหรือเคลือบผิวด้วย DETA- silane พบว่า เมื่อเพิ่มน้ำหนักของเถ้าแกลนขาวปริมาณการคุณภาพ Cu<sup>2+</sup>, Cd<sup>2+</sup> และ Pb<sup>2+</sup> จะเพิ่มขึ้นและเริ่มนีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่น้ำหนัก 0.4 - 0.5 กรัม จึงเลือกใช้น้ำหนักของเถ้าแกลนขาว 0.4 กรัม และสำหรับเถ้าแกลนขาวที่ครึ่งหรือเคลือบผิวด้วย DETA- silane ปริมาณการคุณภาพ Cu<sup>2+</sup>, Cd<sup>2+</sup> และ Pb<sup>2+</sup> จะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่น้ำหนัก 0.3 - 0.4 กรัม จึงเลือกใช้น้ำหนักของเถ้าแกลนขาว 0.3 กรัม เมื่อเปลี่ยนแปลงเวลาที่ใช้ในการแข็งวัสดุคุณภาพกับสารละลาย Cu<sup>2+</sup>, Cd<sup>2+</sup> และ Pb<sup>2+</sup> ปริมาณการคุณภาพ Cu<sup>2+</sup>, Cd<sup>2+</sup> และ Pb<sup>2+</sup> จะเพิ่มขึ้นและเริ่มนีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่เวลา 120 – 150 นาที จึงเลือกใช้เวลาในการแข็ง 120 นาที และเมื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของสารละลาย Cu<sup>2+</sup>, Cd<sup>2+</sup> และ Pb<sup>2+</sup> พบว่าเมื่อพื้นที่เพิ่มขึ้นปริมาณการคุณภาพ Cu<sup>2+</sup>, Cd<sup>2+</sup> และ

$Pb^{2+}$  จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และจะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่ พีเอช 5-6 ในทุกวัสดุคุณภาพ จึง เกือกพีเอชของสารละลายที่ พีเอช 5 - 6

## 2.2 การศึกษาไออกโซเทอร์มการคุณภาพ

เมื่อทำการศึกษาไออกโซเทอร์มการคุณภาพ  $Cu^{2+}$   $Cd^{2+}$  และ  $Pb^{2+}$  ด้วยถ่านแกลนขาว พบร้า เมื่อเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารละลายตั้งแต่ 25 - 500 ppm แล้วนำมาเขียนกราฟตามสมการลงเมียร์และอธินายูปร่า ไออกโซเทอร์มโดยใช้ทฤษฎีของไกลส์ และคณา พบร้าได้รูปร่างไออกโซเทอร์มชนิดแอล (L-type) กثุ่นย่อที่สอง (Class II) ทั้งหมด แสดงว่าถ่านแกลนขาวมีการคุณภาพ  $Cu^{2+}$   $Cd^{2+}$  และ  $Pb^{2+}$  เป็นแบบชั้นเดียว (monolayer) อธินายพฤติกรรมการคุณภาพได้ดังนี้ ถ่านแกลนขาวจะอาศัยหมู่ไฮเดนอล (Si-OH) และรูพรุนที่ผิวนการคุณภาพ  $Cu^{2+}$   $Cd^{2+}$  และ  $Pb^{2+}$  โดยจะเกิดแรงดึงดูดอย่างอ่อนๆ จึ้น ซึ่งแรงดึงดูดที่เกิดขึ้นนี้จะมากกว่าแรงดึงดูดระหว่าง  $Cu^{2+}$   $Cd^{2+}$  และ  $Pb^{2+}$  กับตัวทำละลาย ทำให้การคุณภาพที่เกิดขึ้นเป็นการคุณภาพทางกายภาพ

สำหรับการคุณภาพ  $Cu^{2+}$   $Cd^{2+}$  และ  $Pb^{2+}$  ด้วยถ่านแกลนขาวปรับปูรุ่ง พบร้าได้รูปร่างไออกโซเทอร์มชนิดแอล (L-type) กทุ่นย่อที่สอง (Class II) ทั้งหมด อธินายูปร่า ไออกโซเทอร์มเข่นเดียวกันกับวัสดุคุณภาพถ่านแกลนขาว แต่มีความจุการคุณภาพ  $Cu^{2+}$   $Cd^{2+}$  และ  $Pb^{2+}$  สูงกว่าถ่านแกลนขาว อันเนื่องมาจากการคุณภาพถ่านแกลนขาวปรับปูรุ่มนีบางส่วนของผิวที่ถูกตรึงหรือเคลือบด้วยหมู่อะมิโน (- NH<sub>2</sub>) ทำให้อาจเกิดแรงการคุณภาพแบบเคมีร่วมด้วยเนื่องจากหมู่อะมิโน (- NH<sub>2</sub>) อาจจะสามารถเกิดเชิงซ้อนกับ  $Cu^{2+}$   $Cd^{2+}$  และ  $Pb^{2+}$  ได้ เพราะหมู่อะมิโน (- NH<sub>2</sub>) เป็นหมู่ที่แรงกว่า H<sub>2</sub>O จึงอาจเข้าไปแทนที่ลิแกนด์ H<sub>2</sub>O ได้

## 2.3 การหาค่าความจุการคุณภาพ

การคำนวณหาความจุการคุณภาพ  $Cu^{2+}$   $Cd^{2+}$  และ  $Pb^{2+}$  ด้วยวัสดุคุณภาพถ่าน แกลนขาวและถ่านแกลนขาวปรับปูรุ่ง โดยใช้สมการเฟรนคลิจะได้ความจุการคุณภาพ  $Cu^{2+}$   $Cd^{2+}$  และ  $Pb^{2+}$  ของถ่านแกลนขาวเท่ากับ 1.349 1.314 และ 1.245 mg/g ตามลำดับ และของถ่านแกลนขาวปรับปูรุ่มนีค่าเท่ากับ 2.883 1.988 และ 1.665 mg/g ตามลำดับ จะพบว่า ถ่านแกลนขาวปรับปูรุ่มนีความจุการคุณภาพสารละลาย  $Cu^{2+}$   $Cd^{2+}$  และ  $Pb^{2+}$  สูงกว่าถ่านแกลนขาว

## 3. การศึกษาพฤติกรรมการคุณภาพแบบคงอัมมัน

เมื่อศึกษาหาความจุการคุณภาพ  $Cu^{2+}$   $Cd^{2+}$  และ  $Pb^{2+}$  ด้วยวิธีการคุณภาพแบบคงอัมมันของวัสดุคุณภาพถ่านแกลนขาวได้ความจุการคุณภาพเท่ากับ 3.390 3.252 และ 3.256 ตามลำดับและถ่านแกลนขาวปรับปูรุ่งได้ความจุการคุณภาพเท่ากับ 6.734 4.602 และ 3.972

ตามลำดับเมื่อพิจารณาพฤติกรรมการคุกซับ  $Cu^{2+}$   $Cd^{2+}$  และ  $Pb^{2+}$  ด้วยวัสดุคุกซับเด้าเกลบขาวและเด้าเกลบขาวปรับปูรุ่ง สามารถอธิบายได้ช่นเดียวกันกับวิธีการคุกซับแบบถัง เช่น

เมื่อพิจารณาวิธีการคุกซับแบบถัง เช่น กับแบบคอลัมน์ พบร่วมในการคุกซับ  $Cu^{2+}$   $Cd^{2+}$  และ  $Pb^{2+}$  ของเด้าเกลบขาวและเด้าเกลบขาวที่ปรับปูรุ่งด้วยหมู่อะมิโน (-NH<sub>2</sub>) วิธีการคุกซับแบบคอลัมน์จะให้ความชุกรุคซับ  $Cu^{2+}$   $Cd^{2+}$  และ  $Pb^{2+}$  สูงกว่าวิธีการคุกซับแบบถัง เช่น เมื่อจากสารละลาย  $Cu^{2+}$   $Cd^{2+}$  และ  $Pb^{2+}$  ได้ผ่านผิวของวัสดุคุกซับตลอดเวลาและค่อยๆ ถูกคุกซับแบบต่อเนื่อง

### ข้อเสนอแนะ

1. ควรศึกษาผลของไอออนของโลหะหนักอื่นๆ ที่มีผลต่อปริมาณการคุกซับ  $Cu^{2+}$   $Cd^{2+}$  และ  $Pb^{2+}$  ด้วย
2. ควรศึกษาลิแกนด์อื่นๆ ที่จะนำมาปรับปูรุ่งวัสดุคุกซับเพื่อให้ความชุกรุคซับเพิ่มขึ้น
3. ควรทำการศึกษาวัสดุซับอื่นๆ ที่จะนำมาปรับปูรุ่งด้วยลิแกนด์ DETA – silane
4. ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มีผลต่อการคุกซับ เช่น เกลบจากสถานที่ต่างกัน อุณหภูมิ ขนาดและความพรุนของวัสดุคุกซับ และเลขออกซิเดชันของไอออนของโลหะหนักที่ถูกคุกซับเป็นต้น
5. ควรทำการพัฒนางานวิจัยที่จะก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY