

## บทที่ 5

### สรุปผลการทดสอบ

#### 5.1 สรุปผลการทดสอบ

จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินปืนที่ใช้เฟลค์สปาร์เป็นส่วนผสม เมริบันเทียบกับเนื้อดินปืนที่ใช้เศษแก้วชนิดโซดาไอล์กอลาสเป็นส่วนผสมสามารถสรุปได้ดังนี้

##### 5.1.1 การเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ

สมบัติทางกายภาพของดินที่ได้ทำการทดสอบ ได้แก่ การหดตัว การดูดซึมน้ำ ความแข็งแรง มีความแตกต่างกันดังนี้ เนื้อดินที่ใช้เฟลค์สปาร์เป็นส่วนผสมพบว่าค่าการหดตัวที่ อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส มีค่า 12.71 เปอร์เซ็นต์ ค่าการดูดซึมน้ำ มีค่า 0.68 เปอร์เซ็นต์ และค่า ความแข็งแรงต่อแรงดันคือ 32.18 kg/cm<sup>2</sup> ส่วนเนื้อดินปืนที่ใช้เศษแก้วเป็นส่วนผสมในเนื้อดินปืน หลังการเผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส มีค่าการหดตัว 11.53 เปอร์เซ็นต์ ค่าความแข็งแรงต่อ แรงดันคือ 32.72 kg/cm<sup>2</sup> ที่อุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส และค่าการดูดซึมน้ำหลังการเผาที่ อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส มีค่า 1.00 เปอร์เซ็นต์ จากการเปรียบเทียบข้อมูลสมบัติทางกายภาพ ของเนื้อดินปืนที่ใช้เฟลค์สปาร์ และเศษแก้วชนิดโซดาไอล์กอลาสเป็นส่วนผสมพบว่า สามารถใช้ เศษแก้วเป็นส่วนผสมในเนื้อดินปืนได้ 100 เปอร์เซ็นต์ จึงน่าเป็นประโยชน์ในด้านการลดต้นทุน ผลิต และยังคงปริมาณของเสียที่เป็นแก้วได้ออกทางหนึ่ง