

บทที่ 3

วิธีดำเนินการทดลอง

การวิจัยในครั้งนี้ เพื่อให้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ผู้ศึกษาค้นคว้าได้แบ่งขั้นตอนการดำเนินการทดลอง ดังนี้

1. วัสดุที่ใช้ในการวิจัย
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
3. ตัวแปรที่ทำการศึกษา
4. สถานที่ที่ใช้ในการวิจัย
5. การดำเนินการวิจัย
6. การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ

วัสดุที่ใช้ในการวิจัย

วัสดุที่ใช้ในการเตรียมน้ำดิน ของบริษัทขอนแก่นเซรามิก ซึ่งมีดังต่อไปนี้

- 1 ดินซูปเปอร์บอลล์
- 2 ดินแซน
- 3 ดินภักทาร์ตัน
- 4 ดินขาวระนอง
- 5 ทราบ S.D.200
- 6 เฟลด์สปาร์ S.L.200
7. เศษแก้วใส ชนิด Soda Lime ที่ใช้ในสูตรเนื้อดินที่ทำการวิจัย

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการศึกษาทดลองในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. ฝ่อน
2. ตะแกรงขนาด 100 เมช
3. เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
4. ตะแกรงขนาด 100 เมช

5. กระบอบคตวง
6. เวอร์เนียร์คาลิเปอร์
7. สว่านไฟฟ้า
8. ดึงสำหรับใส่น้ำคิน (ดึงพลาสติก)
9. แบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ สำหรับหล่อแท่งทดสอบ
10. ตู้อบแท่งทดสอบ
11. เตาเผา (แก๊ส)
12. เครื่องวัดอุณหภูมิ
13. เครื่องทดสอบความแข็งแรง
14. เครื่องบด Ball mill
15. เครื่องวัดความหนืด (Kallenkamp)
16. เครื่องบด High Speed mill

ตัวแปรที่ทำการวิจัย

1. ตัวแปรต้น
 - อุณหภูมิที่ใช้เผาทดสอบเนื้อคินผลิตภัณฑ์และเคลือบสุขภัณฑ์
2. ตัวแปรตาม
 - ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพของเนื้อคินผลิตภัณฑ์และเคลือบสุขภัณฑ์ ก่อนเผาได้แก่ การหดตัว สีของเนื้อคิน ความแข็งแรง
 - ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพของเนื้อคินและเคลือบผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ หลังเผาได้แก่ การหดตัว สีของเนื้อคิน ความแข็งแรง การดูดซึมน้ำตัว
3. ตัวแปรควบคุม
 - เศษแก้วใส ชนิด Soda Lime บดละเอียด ผ่านตะแกรง 100 เมช
 - ขนาดอนุภาคน้ำคินผ่านตะแกรง 100 เมช
 - การไหลตัวของน้ำคิน
 - ความถ่วงจำเพาะของน้ำคิน 1.60 – 1.70
 - อุณหภูมิในการเผา 1,200 องศาเซลเซียส
 - ระยะเวลาหมักน้ำคิน 48 ชั่วโมง
 - ระยะเวลาในการหล่อแท่งทดสอบ 1 ชั่วโมง

- ปริมาณน้ำที่ใช้ในการเตรียมน้ำดิน 35 %
- ปริมาณสารช่วยการไหลตัว โพลีเอทิลีนไกลีคอล 0.3 %

สถานที่ใช้ในการศึกษาวิจัย

ในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้สถานที่ คือ ห้องปฏิบัติการโปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และบริษัทขอนแก่นเซรามิกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 204 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

การดำเนินการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งการทดลองได้ดังนี้

1. การเตรียมเศษแก้วและศึกษาวัตถุดิบที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ส่วนนึ่งของของ บริษัทขอนแก่นเซรามิก จำกัด
2. ศึกษาอัตราส่วนผสมน้ำดินผลิตภัณฑ์ส่วนนึ่งของของ บริษัทขอนแก่นเซรามิก จำกัด คำนวณอัตราส่วนผสม โดยลดปริมาณหินฟีนมา และทราย ร้อยละ 5, 10, 15 และ 17.57 แล้วใส่เศษแก้วแทน และเตรียมน้ำดิน ควบคุมสมบัติทางกายภาพของน้ำดินให้ใกล้เคียงกับ บริษัทขอนแก่นเซรามิก จำกัด ดังนี้
 - 2.1 กรองน้ำดินให้ผ่านตะแกรงขนาด 100 เมช
 - 2.2 ค่าความถ่วงจำเพาะ 1.64 – 1.68
 - 2.3 ค่าผลต่างการไหลตัวของน้ำดิน วัดโดยเครื่อง O' swing ที่ 330 – 350 องศา และควบคุมค่า Thixotopy ให้มีผลต่างที่ 20 - 30
3. สร้างแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ที่จะนำไปหล่อแท่งทดสอบ นำน้ำดินที่มีส่วนผสมของเศษแก้วหล่อแท่งทดสอบและทดสอบสมบัติทางกายภาพก่อนการเผา
4. คำนวณอัตราส่วนผสม โดยลดปริมาณหินฟีนมาและทรายแก้วร้อยละ 5, 10, 15 และ 17.57 แล้วใส่เศษแก้วแทนและเตรียมน้ำดิน และหล่อแท่งทดสอบ จำนวน 4 สูตร ๆ ละ 10 แท่ง โดยควบคุมสมบัติทางกายภาพก่อนเผาและหลังเผาให้ใกล้เคียงกับของ บริษัทขอนแก่นเซรามิก จำกัด
5. การเผาแท่งทดสอบด้วยเตาแก๊สที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส
6. ทดสอบสมบัติทางกายภาพหลังการเผาและวิเคราะห์ข้อมูล ถ้าอัตราส่วนผสมไม่ได้ตามที่ต้องการก็จะต้องดำเนินการ ข้อ 2 -4

7. วิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดจำนวน 1 สูตร เตรียมบดเศษแก้วให้ได้ปริมาณมากด้วยเครื่องบด Ball Mill 50 Kg

8. นำอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดไปเตรียมน้ำดินและทดลองหล่อผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งของที่บริษัทขอนแก่นเซรามิค จำกัด จำนวน 15 ตัว โดยควบคุมสมบัติทางการกายภาพของน้ำดินให้ใกล้เคียงกับบริษัทขอนแก่นเซรามิค จำกัด

9. นำผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งของกุมผ้าไว้บนรถเข็น 1 คัน และตกแต่งขณะหมาดและแห้งโดยพนักงานบริษัทขอนแก่นเซรามิค จำกัด

10. นำผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งของชิ้นวางบนรถเตาเผาและเผาที่ อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส โดยพนักงานบริษัทขอนแก่นเซรามิค จำกัด

11. นำผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งของไปทดสอบสมบัติทางการกายภาพหลังการเผาตามกระบวนการของบริษัทขอนแก่นเซรามิค จำกัด

12. วิเคราะห์และสรุปข้อมูลจัดทำรายงาน

วิธีการคำนวณสูตรน้ำดิน ด้วยค่าร้อยละน้ำหนักแห้งของวัตถุดิบ เพื่อนำเศษแก้วเข้าไปแทนที่ ซึ่งผลการคำนวณ ได้สูตรน้ำดินแบ่งเป็น 4 สูตร

วัตถุดิบที่ใช้ทำน้ำดินมีอัตราส่วนผสม ดังนี้

สูตรที่ (บริษัท)	ดินซูปเปอร์บอลล์	8.49 %
	ดินแซน	29.45 %
	ดินภัทรรัตน์	36.51 %
	ดินขาวระนอง	7.98 %
	ทราย S.D. 200	3.60 %
	เฟลด์สปาร์ S.L. 200	13.97 %
สูตรที่ 1	ดินซูปเปอร์บอลล์	8.49 %
	ดินแซน	29.45 %
	ดินภัทรรัตน์	36.51 %
	ดินขาวระนอง	7.98 %
	SL 200(หินฟันม้า)	12.57 %
	เศษแก้ว	5.00 %
สูตรที่ 2	ดินซูปเปอร์บอลล์	8.49 %
	ดินแซน	29.45 %

	ดินภักธารัตน์	36.51 %
	ดินขาวระนอง	7.98 %
	SL 200(หินฟีนมา)	7.57 %
	เศษแก้ว	10.00 %
สูตรที่ 3	ดินซูเปอร์บอลล์	8.49 %
	ดินแซน	29.45 %
	ดินภักธารัตน์	36.51 %
	ดินขาวระนอง	7.98 %
	SL 200(หินฟีนมา)	2.57 %
	เศษแก้ว	15.00 %
สูตรที่ 4	ดินซูเปอร์บอลล์	8.49 %
	ดินแซน	29.45 %
	ดินภักธารัตน์	36.51 %
	ดินขาวระนอง	7.98 %
	เศษแก้ว	17.57 %

การเตรียมน้ำดินหล่อมีวิธีการดังนี้

1. ชั่งวัตถุดิบตามอัตราส่วนผสมด้วยเครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
2. นำอัตราส่วนผสมที่ได้ไปบดควนผสมให้เป็นน้ำดินด้วยสว่านไฟฟ้าเป็นเวลา 70 นาที
3. นำน้ำดินที่ได้ผ่านตะแกรง 100 เมช
4. ทำการปรับคุณสมบัติของน้ำดินที่ผ่านตะแกรงแล้วให้ได้ตามกำหนด คือค่าความถ่วงจำเพาะ 1.64 – 1.68 ค่า O' swing 330 – 350 องศาเซลเซียส และค่า Thixotopy 20 - 30
5. หมักน้ำดินที่ปรับคุณสมบัติแล้วทิ้งไว้ 48 ชั่วโมงก่อนที่จะนำไปทำการหล่อแท่งทดสอบ

การเตรียมแท่งทดสอบ จะใช้ทดลองในงานวิจัยนี้จะต้องทำขึ้นจากการหล่อโดยใช้แบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ โดยกำหนดให้แท่งทดสอบมีความกว้าง 2 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร และยาว 12 เซนติเมตร

การเตรียมแท่งทดสอบมีกระบวนการดังนี้

1. เตรียมแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ทำความสะอาด ประกอบแบบพิมพ์ให้เรียบร้อย

2. ใช้ท่อพีวีซี ต่อแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์เพื่อเพิ่มแรงดันของน้ำดินในขณะที่หล่อ
3. กวนน้ำดินที่หมักไว้ให้เกิดการกระจายตัวและเหนียวดินลงในแบบพิมพ์ให้ เต็มท่อพีวีซี ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง
4. เมื่อครบเวลากำหนด 1 ชั่วโมง ให้เทน้ำดินออก ทิ้งไว้ 30 นาที
5. แกะแบบพิมพ์ออกจากเนื้อดิน จะได้แท่งทดสอบตามต้องการ
6. ใช้เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ กำหนดระยะความยาวบนแท่งทดสอบ ระยะ 10 เซนติเมตร
7. ผึ่งลมทิ้งไว้ให้แห้งทดสอบแห้ง 24 ชม.

การวิเคราะห์ข้อมูล

การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ สำหรับการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีการทดสอบคุณสมบัติดังนี้

- 2.1 1. การทดสอบการหล่อแบบ (Casting rate)มีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้(ประจักษ์ สาสีสิทธิ์. 2543 : 68)
 - 1.1 เทน้ำดินลงในแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ เริ่มกำหนดเวลาโดยกำหนดที่ 20 นาที 30 นาที และ 1 ชั่วโมง
 - 1.2 เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ให้เทน้ำดินออก
 - 1.3 ตัดชิ้นดินมาวัดความหนาบันทึกค่าหน่วยเป็นมิลลิเมตร
2. การทดสอบการหดตัว (Shrinkage) มีวิธีทดสอบดังนี้
 - 2.2 หล่อแท่งทดสอบด้วยน้ำดิน โดยใช้แบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์
 - 2.3 เมื่อแท่งทดสอบขึ้นและออกจากแบบพิมพ์ ใช้เวอร์เนียร์คาลิเปอร์กดลงบนแท่งทดสอบ โดยกำหนดความยาว 10 เซนติเมตร เป็นความยาวหลังขึ้นรูป บันทึกค่า (Lp)
 - 2.4 อบแท่งทดสอบให้แห้ง วัดความยาวหลังอบ บันทึกค่าเป็น (Ld)
 - 2.5 นำแท่งทดสอบเข้าเผาตามอุณหภูมิ วัดความยาวหลังเผา บันทึกค่าเป็น (Lf)
 - 2.6 นำค่าการหดตัวหลังเผา โดยคำนวณหาค่าความหดตัว เป็นร้อยละ ดังสูตรการคำนวณต่อไปนี้(ประจักษ์ สาสีสิทธิ์. 2543 : 85)

$$\text{การหดตัวหลังเผา} = \frac{L_p - L_f}{L_p} \times 100$$

โดยที่ Ld คือ ความยาวหลังอบ
 Lf คือ ความยาวหลังเผา

2.7 การทดสอบการดูดซึมน้ำ (Water absorption) โดยนำแท่งทดสอบไปแช่ น้ำหนักแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด 1 ชั่วโมง และแช่ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง เติงทดสอบให้แห้งนำไปชั่งหนัก นำไปคำนวณด้วยสูตรดังต่อไปนี้ (ประจักษ์ สาสิตธิ. 2543 : 133)

$$\text{การดูดซึมน้ำ} = \frac{W - D}{D} \times 100$$

โดยที่ W คือ น้ำหนักหลังต้ม
D คือ น้ำหนักก่อนต้ม

2.8 การทดสอบความแข็งตัว (Strength) เป็นการทดสอบความต้านทานต่อแรงกด (Bending strength) วัดแบบสามจุด (Three point) ด้วยเครื่องทดสอบความแข็งแรง แล้วนำมาคำนวณดังสูตรต่อไปนี้ (ประจักษ์ สาสิตธิ. 2543 : 85)

$$\text{ความแข็งแรง} = \frac{3FL}{2bd^2}$$

โดยที่ F คือ ค่าน้ำหนักแรงกดที่แท่งทดสอบหัก
L คือ ระยะความกว้างของบารอง
b คือ ความกว้างแท่งทดสอบ
d คือ ความหนาของแท่งทดสอบ

5. การทดสอบสี (Color) โดยการเปรียบเทียบสีของเนื้อดินหลังการเผา ที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส กับสีของเนื้อดินสุกัณฑ์สีม่วงนึ่งของของบริษัท ขอนแก่นเซรามิกส์ จำกัด