

## บทที่ 5

### สรุปผล และข้อเสนอแนะ

การนำตัวอย่างเด็กกลุ่มมาจากโรงไฟฟ้ารือயເອົກຮົນ มาบดให้มีขนาดอนุภาคถ้างบนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 น้ำขอกว่าร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก จากนั้นนำมาแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในอัตราส่วนร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยน้ำหนักวัสดุประสาน โดยทดสอบกำลังอัด และความด้านทานต่อการแทรกซึมของคลอไรด์ของคอนกรีตที่อายุ 28, 60 และ 90 วัน จากผลการทดสอบของงานวิจัย สามารถกล่าวสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. สรุปผลการวิจัย
2. อภิปรายผล
3. ข้อเสนอแนะ

#### สรุปผลการวิจัย

1. คอนกรีตผสมเด็กกลุ่มบดละเอียด ในอัตราส่วนร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 มีค่าการยุบตัวที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากลักษณะรูปร่างเป็นเหลี่ยมเป็นมนุษย์ทำให้เกิดการขัดกันขึ้นภายใน และมีพื้นที่ผิวมากขึ้นทำให้แรงเสียดทานเพิ่มขึ้น

2. คอนกรีตผสมเด็กกลุ่มบดละเอียดในอัตราส่วนร้อยละ 20 ของทุกอย่างทดสอบ ให้กำลังอัดสูงสุด และกำลังอัดเริ่มลดลงเมื่อมีการแทนที่ด้วยเด็กกลุ่มบดละเอียดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 - 40 แต่ยังคงให้กำลังอัดของคอนกรีตสูงกว่าคอนกรีตควบคุม นั้นแสดงให้เห็นว่าเด็กกลุ่มบดละเอียดสามารถใช้เป็นวัสดุป้องกันได้

3. ผลการทดสอบหาระยะความลึกของการแทรกซึมของคลอไรด์โดยวิธีเบรเยนเท็บน สีของตัวอย่างที่อ่อนน้อมนิ่ว และกันทริชช์ พบร่วมกับน้ำมันไว้ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ คอนกรีตควบคุมมีระยะการแทรกซึมของคลอไรด์ที่สูงมาก แต่มีการแทนที่ด้วยเด็กกลุ่มบดละเอียดในปริมาณร้อยละ 10 ทำให้ระยะความลึกของการแทรกซึมของคลอไรด์ลดลง และเมื่อมีการเพิ่มปริมาณการแทนที่ด้วยเด็กกลุ่มบดละเอียดในปริมาณร้อยละ 20, 30 และ 40 ระยะความลึกของการแทรกซึมของคลอไรด์ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

4. กอนกรีตที่ทุกอย่างทดสอบ เมื่อแทนที่ด้วยถ่านแกลบบคละอี้คร้อบลละ 40 ทำให้มีระบบการแทรกซึมของคลอไรค์ต่ำที่สุด นั้นแสดงว่าการใช้ถ่านแกลบบคละอี้คสามารถป้องกันการเสื่อมสภาพของกอนกรีตในบริเวณที่มีดินเดิม

## อภิรายผล

ความนุ่งหมายของงานวิจัยของการใช้ประโยชน์ของถ่านแกลบบในการป้องกันการเสื่อมสภาพของกอนกรีตในบริเวณที่มีดินเดิม โดยการนำถ่านแกลบบนำมานำคให้มีขนาดอนุภาค คำบันตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยนำหัวนัก จากนั้นนำถ่านแกลบบที่บคละอี้ค มาแทนที่ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในอัตราส่วนร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดยนำหัวนักซีเมนต์ ออกแบบกำลังอัดของกอนกรีตควบคุมที่อายุ 28 วัน ที่มีกำลังอัดเท่ากับ 300 กก./ซม.<sup>2</sup> ทำการทดสอบกำลังอัด และการแทรกซึมของคลอไรค์ของกอนกรีตที่อายุ 28, 60 และ 90 วัน โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบสี โดยนำตัวอย่างกอนกรีตไปทิ้งไว้ที่บริเวณที่มีดินเดิม ได้แก่ อำเภอปรือ และอำเภอภูริชัย จังหวัดมหาสารคาม พนว่า ระยะความลึกของการแทรกซึมของคลอไรค์โดยวิธีเปรียบเทียบสีของตัวอย่างที่อำเภอปรือ และกันทริชัย มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ กอนกรีตที่มีระยะเวลาทิ้งไว้นานกว่า จะมีระยะการแทรกซึมของคลอไรค์ที่มากกว่า เนื่องจากคลอไรค์จะแพร่เข้าในกอนกรีตที่มีความเข้มข้นของคลอไรค์อิสระที่ต่ำกว่า และจากการทดสอบความเข้มข้นของคลอไรค์ได้แก่ การเพิ่มเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังพบว่า ในการทดสอบที่อายุเดียวกัน ปริมาณการแทนที่ด้วยถ่านแกลบบ บคละอี้คที่สูงขึ้น ทำให้ระบบการแทรกซึมของคลอไรค์ลดลง เมื่อจากการทำปฏิกริยาปอantz ไซเลนได้เปลี่ยนรูปของแคลเซียมไฮดรอกไซด์  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  ไปอยู่ในรูป C-S-H ซึ่งเป็นสารประกอบที่นักจากเพิ่มกำลังอัดกอนกรีต แล้วข้างหน้านั้นต่อสภาพการกัดกร่อนได้สูง จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าถ่านแกลบบคละอี้คสามารถช่วยในการด้านทานการแทรกซึมของคลอไรค์ได้เป็นอย่างดี และมีแนวโน้มเช่นเดียวกับการใช้วัสดุปอantz ไซเลนอีกด้วย

## ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะที่คาดว่าจะสามารถพัฒนางานวิจัยนี้ต่อไปได้อีก และเป็นประโยชน์สำหรับนักวิจัยท่านอื่นที่สนใจในด้านนี้ต่อไป

### 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

1.1 จากการวิจัยเรื่องการศึกษาการแทรกซึมของคลอร์ไนโตรกรีดที่ผสมถ้าแกลบบคละเอียด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนในการผลิตปูนซีเมนต์

1.2 ในการทดสอบการแทรกซึมของคลอร์ไนโตรกรีดวิธีการเปรียบเทียบสีสามารถประยุกต์ใช้งานกับโครงสร้างคอนกรีตจริงได้ ทิอ โครงสร้างคอนกรีตบริเวณที่มีรอยแตกร้าว เมื่อพ่นสเปรย์สารละลายซิลเวอร์ในแอลกอฮอล์ไปที่ผิวคอนกรีต จะสามารถคาดคะเนปริมาณการแทรกซึมของคลอร์ได้

### 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป

สามารถนำไปประยุกต์ และศึกษาเพิ่มเติมในเรื่อง โปรไฟล์ของคลอร์ (Chloride Profile) ของคอนกรีตที่ผสมถ้าแกลบบคละเอียด โดยใช้วิธี Ion Chromatography Technique

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY