

บทที่ 3

วิธีดำเนินการทดลอง

การวิจัยในครั้งนี้ เพื่อให้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ผู้ศึกษาค้นคว้าได้แบ่งขั้นตอนการดำเนินการทดลอง ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการทดลอง
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
3. ตัวแปรที่ทำการศึกษา
4. สถานที่และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาทดลอง
5. การดำเนินการทดลอง
6. การวิเคราะห์ข้อมูล

1. วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการทดลอง

วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการเตรียมเนื้อดินสุกัณฑ์ จากบริษัทขอนแก่นเซรามิก ซึ่งมีดังต่อไปนี้

- 1.1 ดินดำวังเหนือ
- 1.2 ดินขาว CC 250
- 1.3 ดินขาวระนอง
- 1.4 ดินแซน
- 1.5 เศษแก้วชนิดโคม
- 1.6 ฟritตะกั่ว

2 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการศึกษาทดลองในครั้งนี้ ประกอบด้วย

- 2.1 เครื่องตีน้ำดิน
- 2.2 ตะแกรงขนาด 100 เมช
- 2.3 เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบดิจิตอล 2 ตำแหน่ง
- 2.4 กระบอกดวง
- 2.5 เครื่องวัดขนาดเวอร์เนียร์คาลิเปอร์
- 2.6 กะทะไฟฟ้า
- 2.7 ถังสำหรับใส่น้ำดิน (ถังพลาสติก)
- 2.8 แบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ สำหรับหล่อแท่งทดสอบ
- 2.9 ตู้อบแห้งทดสอบ
- 2.10 เตาเผา (แก๊ส)

- 2.11 เครื่องวัดอุณหภูมิ Thermocouple
- 2.12 เครื่องทดสอบความแข็งแรง Tastometric
- 2.14 เครื่องวัดความหนืด (Kallenkamp)

3. ตัวแปรที่ทำการศึกษา

3.1 ตัวแปรต้น

- อัตราส่วนผสมของเนื้อดิน

3.2 ตัวแปรตาม

- ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเคลือบผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ ก่อนการเผา
- ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเคลือบผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ หลังเผา

3.3 ตัวแปรควบคุม

- ขนาดอนุภาคเนื้อดินผ่านตะแกรง 100 เมช
- ความถ่วงจำเพาะของเคลือบ 1.65-1.70
- ระยะเวลาในการต้มน้ำดิน 30 นาที
- ปริมาณน้ำที่ใช้ในการเตรียมน้ำเคลือบ 45 %
- อุณหภูมิที่เผา 1,150 องศาเซลเซียส

4. สถานที่ที่ใช้ในการศึกษาทดลอง

ในการดำเนินการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ได้ใช้สถานที่ คือ ห้องปฏิบัติการโปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และบริษัทขอนแก่นเซรามิค จำกัด เลขที่ 204 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

5. การดำเนินการทดลอง

ดำเนินการทดลองดังต่อไปนี้

5.1 การเตรียมเศษแก้วและศึกษาสูตรเนื้อดินที่มีเศษแก้วเป็นส่วนผสม จากการผลวิจัย ปี 2552

5.2 หาอัตราส่วนผสม โดยใส่เศษแก้วและฟrit เตรียมน้ำดินด้วยเครื่องต้มน้ำดิน ควบคุมคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำดินให้ใกล้เคียงกับของ บริษัทขอนแก่นเซรามิค จำกัด เซรามิค จำกัด

5.3 สร้างแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ที่จะนำไปหล่อแห้งทดสอบ นำอัตราส่วนของน้ำดินหล่อแห้งทดสอบและทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพก่อนการเผา

5.4 การเผาแห้งทดสอบด้วยเตาแก๊สที่อุณหภูมิ 1,150 °C และทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพหลังการเผา

- 5.6 คัดเลือกอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมและเตรียมน้ำดิน
- 5.7 หล่อผลิตภัณฑ์สุบภัณฑ์จากอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมจำนวน 10 ชิ้น
- 5.8 เเผผลิตภัณฑ์สุบภัณฑ์ จำนวน 10 ชิ้น
- 5.9 เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพกับบริษัทขอนแก่นเซรามิก จำกัด
- 5.10 สรุปข้อมูลจัดทำเอกสาร

6. การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล จะวิเคราะห์ดังข้อมูลต่อไปนี้

- 6.1 ค่าร้อยละปริมาณการเติมน้ำ
- 6.2 ค่าร้อยละการใช้สารช่วยกระจายลอยตัว
- 6.3 ค่าความหนาแน่นของน้ำดิน กรัมต่อมิลลิลิตร
- 6.4 ค่าการไหลของน้ำดิน หน่วยวัด คือ นาที่/100 มิลลิลิตร
- 6.5 อัตราการหล่อของน้ำดิน หน่วยวัด คือ มิลลิเมตร/ชั่วโมง
- 6.6 การถอดออกจากแบบ หน่วยวัด คือ นาที่
- 6.7 ร้อยละค่าการหดตัวหลังเผา = $\frac{L_w - L_f}{L_w} \times 100$
โดยกำหนดให้ L_w คือ ความยาวเปียก
 L_f คือ ความยาวหลังเผา
- 6.8 ร้อยละค่าการดูดซึมน้ำ (Water Absorption)

$$\text{การดูดซึมน้ำ} = \frac{M_w - M_D}{M_D} \times 100$$

โดยกำหนดให้ M_w คือ น้ำหนักหลังต้ม
 M_D คือ น้ำหนักก่อนต้ม

$$6.9 \text{ ค่าความแข็งแรง} = \frac{3LD}{2bd^2}$$

โดยกำหนดให้ L คือ ค่าน้ำหนักแรงกดที่แท่งทดสอบหัก
 D คือ ระยะของปารอง
 b คือ ความกว้างแท่งทดสอบ
 d คือ ความหนาของแท่งทดสอบ