

## บทที่ 5

### สรุปผล วิจารณ์ผลและข้อเสนอแนะ

ในบทนี้จะกล่าวถึงสรุปผลการวิจัย วิจารณ์ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ ที่ทำการ ศึกษาสมบัติทางกายภาพและโครงสร้างระดับจุลภาคของเซรามิกแมกนีเซียมแมงกานีสเฟอร์ไรต์ ( $Mg_{(1-x)}Mn_xFe_2O_4$ ) ที่เตรียมด้วยวิธีตกตะกอนร่วมและเผาซินเตอร์แบบสองขั้นตอน (Co –Precipitation and two step sintering)

#### 5.1 สรุปผลการทดลอง

1. ตัวอย่างที่เตรียมด้วยวิธีตกตะกอนร่วมและเผาซินเตอร์แบบสองขั้นตอน ได้ขนาด ของเกรนที่สม่ำเสมอ ได้ตัวอย่างที่มีความบริสุทธิ์ มีลักษณะเป็นเหลี่ยม ขนาดเกรนตั้งแต่ 7 ถึง 16 ไมโครเมตร เมื่ออุณหภูมิซินเตอร์เพิ่มขึ้นขนาดของเกรนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง

2. การศึกษาทางกายภาคของเซรามิก ( $Mg_{(1-x)}Mn_xFe_2O_4$ ) ที่เตรียมด้วยวิธีตกตะกอน ร่วมและเผาซินเตอร์แบบสองขั้นตอน ได้ค่าร้อยละการหดตัวอยู่ระหว่างร้อยละ 0-10 ค่าสูงสุดอยู่ที่อัตราส่วน x เท่ากับ 0.5 ที่อุณหภูมิการเผาซินเตอร์ 1250 องศาเซลเซียส มีค่าเท่ากับร้อยละ 8.04 เนื่องจากตัวอย่างเม็ดที่ได้หลังการผ่านกระบวนการเผาซินเตอร์ ตัวอย่างเกิดการผิดรูปการ ทำให้ได้ค่าร้อยละการหดตัวของเซรามิกสูงที่อุณหภูมิที่ต่ำ

3. การศึกษาทางกายภาคของเซรามิก ได้ค่าความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 2-5 กรัมต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร มีค่าสูงสุดอยู่ที่อัตราส่วน x เท่ากับ 0.7 ที่อุณหภูมิการเผาซินเตอร์ 1450 องศาเซลเซียส มีค่าเท่ากับ 3.89 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

4. รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ของเซรามิก ( $Mg_{(1-x)}Mn_xFe_2O_4$ ) ได้โครงสร้างเฟสซึ่งตรงตามไฟล์มาตรฐานหมายเลข JCPDS 88-1943 และหมายเลข JCPDS 73-1964 พบเฟสปลอมปนของ  $FeMnO_3$  ที่อัตราส่วน x เท่ากับ 0.6 และ 0.7 ที่อุณหภูมิซินเตอร์ 1250 และ 1300 องศาเซลเซียส เกิดมุมเลี้ยวเบนที่มีมุมประมาณ  $2\theta$  31.11° 55.46° ซึ่งมีโครงสร้างเป็นแบบ คิวบิก เหมือนกับ ( $Mg_{(1-x)}Mn_xFe_2O_4$ ) ขนาดผลึกที่คำนวณได้จากเทคนิค XRD ได้ขนาดผลึกอยู่ระหว่าง 0.6 ถึง 2 นาโนเมตร

5. อุณหภูมิการเผาซินเตอร์แบบสองขั้นตอนมีผลต่อค่าร้อยละการหดตัว ค่าความหนาแน่น และโครงสร้างผลึกของเซรามิกแมกนีเซียมแมงกานีสเฟอร์ไรต์

6. เซรามิก  $Mg_{(1-x)}Mn_xFe_2O_4$  ที่เตรียมด้วยวิธีตกตะกอนร่วม และเผาซินเตอร์แบบสองขั้นตอน สามารถแสดงสมบัติทางแม่เหล็กแบบเฟอร์โรแมกเนติกได้และตัวอย่าง  $Mg_{0.4}Mn_{0.6}Fe_2O_4$  ที่เผาซินเตอร์ที่  $T_1$  เท่ากับ 1300 องศาเซลเซียส และที่  $T_2$  เท่ากับ 1200 องศาเซลเซียส จะให้ค่าสนามแม่เหล็กคงค้างสูงที่สุดคือ 6.001 emu/g

## 5.2 วิจัยรณผลกรรทตลอง

1. จกรกรตรรจรสรบดวยเทคนค SEM ดวอยางมรรูพรุนเยอะ
2. จกรกรตรรจรสรบดวยเทคนค XRD พบเฟสปลอมปนของ  $\text{FeMnO}_3$
3. เครอร XRD มรสัญญณรบกวนมกร

## 5.3 รอรเสนอเนะ

1. ควรรลางตะกอนเอาโนเตรดอรกรให้มรด (ปรบรค่า pH เทำกบ 7)
2. ควรรใช้เครอรอตรไฮดรอรกรที่ดมตรฐณ
3. ในกรกรนควรรหกรค่าขนตรกรนเฉลยควรรจะวดจุดตตรของทกรกรนที่พบ
4. ควรรปรบเวลกรที่ทงให้สรตรกตะกอนเพิ่มมกรขง
5. ควรรปรบเวลกรในกรบวรนเฟอรซนเตร เพิ่มหรือลตรเพื่อให้ได้เงอรนขของอรณหภูมิที่เหมะสม