

## บทที่ 2

### แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้ประกอบด้วย เสาสำเร็จ ไม้ไผ่ การออกแบบเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 เสาสำเร็จรูป

เสาสำเร็จรูป คือ เสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่หล่อสำเร็จพร้อมใช้งาน โดยทั่วไปแล้วจะเป็นเสาสั้น ขนาดเล็ก เพื่อใช้ในงานโครงสร้างขนาดเล็กและรับน้ำหนักบรรทุกไม่มาก เช่น เสาบ้านชั้นเดียว เสารั้ว เป็นต้น โดยทั่วไปจะมีขนาดหน้าตัดตั้งแต่ 10x10 15x15 และไม่เกิน 20x20 เซนติเมตร ทั้งนี้เนื่องจากการใช้งานที่ไม่ใช้งานโครงสร้างใหญ่ และง่ายต่อการขนถ่าย ดังแสดงในภาพประกอบที่ 3



ภาพประกอบที่ 3 การใช้เสาสำเร็จรูปในงานรั้ว

#### 2.2 ไม้ไผ่ (Bamboo)

ไผ่ เป็นไม้พุ่มหลายชนิดและหลายสกุลใน วงศ์หญ้า (วงศ์ Poaceae; เดิมคือวงศ์ Gramineae) วงศ์ย่อย *Bambusoideae* เป็นไม้ไม่ผลัดใบใน ชั้นเป็นกอ ลำต้นเป็นปล้องๆ เช่น ไผ่จันทน์ (*Arundinaria suberecta* Munro) ไผ่ป่า (*Bambusa arundinacea* Willd.) ไผ่สีสุก (*B. flexuosa* Munro และ *B. blumeana* Schult.) ไผ่ไร่ (*Gigantochloa albociliata* Munro) ไผ่ดำ (*Phyllostachys nigra* Munro)

**ไผ่ตง** (ชื่อวิทยาศาสตร์: *Dendrocalamus*) เป็นไผ่สกุลหนึ่งในวงศ์หญ้า (Poaceae) ชื่อสกุลมีที่มาจากภาษากรีกว่า แปลว่า "ต้นไม้" และ พืชจำพวกกกหรืออ้อย" รวมหมายถึง "อ้อยที่เป็นกอกคล้ายต้นไม้" จึงสื่อถึงลักษณะของไผ่สกุลนี้ที่มีขนาดใหญ่และนิยมปลูกเพื่อการบริโภค หน่อ ไผ่สกุลนี้มีประมาณ 50 ชนิด ในจำนวนนี้พบในไทย 4 ชนิด กระจายพันธุ์ในเขตร้อนและกึ่งร้อนของทวีปเอเชีย โดยเฉพาะในเขตอินเดีย จีนอินโดนีเซีย พม่า ไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์



ภาพประกอบที่ 4 ไผ่ตง

**ไผ่สีสุก** (ชื่อวิทยาศาสตร์: *Bambusa blumeana*) เป็นพืชในวงศ์หญ้า (Poaceae) กระจายพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นไผ่ลำต้นสูง 10-18 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 8-12 ซม. ลำแข็ง ผิวเรียบเป็นมัน ขั้วไม่พองออก มีกิ่งมากแตกตั้งฉากกับลำต้น หนามโค้งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 อัน อันกลางยาวกว่า ลำมีรูเล็กเนื้อหนา ใบมีจำนวน 5-6 ใบ ที่ปลายกิ่ง ปลายใบเรียวแหลม โคนเป็นรูปปลีมหากว้าง หรือตัดตรง แผ่นใบกว้าง 0.8-2 ซม. ยาว 10-20 ซม. ใต้ใบมีสีเขียวอมเหลือง เส้นลายใบมี 5-9 คู่ ก้านใบสั้น ขอบใบสาก ครีบใบเล็กมีขน ดอกเป็นช่อ ส่วนมากอายุราว 30 ปีจะออกดอกหนึ่งครั้ง หน่อมีขนาดใหญ่ มีกาบสีเหลืองห่อหุ้ม ขนที่หน่อเป็นสีน้ำตาล

#### 2.2.1 การใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่

ผลผลิตจากไม้ที่สำคัญคือ หน่อไม้ ซึ่งเป็นอาหารสำคัญของคนไทย นิยมทานกันมากในเกือบทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือและอีสาน นอกจากนี้ไม้ไผ่ยังมีคุณสมบัติพิเศษทั้งด้านความแข็งแรงและยืดหยุ่นที่เหนือกว่าวัสดุสังเคราะห์หลายชนิด ดังนั้นจึงยังได้รับความนิยมในการทำเครื่องมือเครื่องใช้หลายประเภท ใช้ชะลอน้ำที่เข้าป่าชายเลน เครื่องจักรสานต่างๆ ส่วนในงานก่อสร้างนั้น นิยมนำไม้ไผ่มาทำนั้งร้าน ในการก่อสร้างเนื่องจากมีน้ำหนักที่เบา ราคาถูก หาได้ง่าย ดังภาพประกอบที่ 5



ภาพประกอบที่ 5 นั่งร้านไม้ไผ่

### 2.3 ทฤษฎีของ เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก


เสาคือองค์อาคารที่ทำหน้าที่รับแรงอัดเป็นหลัก โดยจะรับน้ำหนักที่ถ่ายเทจากระบบพื้นในแต่ละชั้น สะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เริ่มจากชั้นบนสุดลงสู่ชั้นต่ำลงมาจนถึงชั้นตอม่อเพื่อถ่ายน้ำหนักลงฐานรากต่อไป เสาจึงนับเป็นโครงสร้างที่มีความสำคัญมากเพราะหากเสาดันหนึ่งต้นใดเกิดการวิบัติ อาจทำให้เสถียรภาพโดยรวมของอาคารเสียไปและจะนำมาซึ่งความวิบัติของโครงสร้างทั้งหมดได้ เนื่องจากพื้น, คาน, และเสา ถูกหล่อเป็นเนื้อเดียวกันจึงทำให้เกิดโมเมนต์ในเสาขึ้นจากการยัดรั้งที่ปลายคาน

นอกจากนั้นในอาคารหลายชั้นการวางตำแหน่งศูนย์กลางเสาให้ตรงกันในแนวนิ่งจะเกิดการเยื้องศูนย์กลาง (Eccentricity,  $e$ ) ขึ้นเสมอ ซึ่งก็จะทำให้เกิดโมเมนต์ขึ้นในเสา ดังนั้นเสาที่รับแรงอัดตามแนวแกนโดยสมบูรณ์จึงไม่เกิดขึ้นในอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างไรก็ตามเราอาจสมมุติให้การเยื้องศูนย์กลางที่เกิด  $e$  ซึ่งมีค่าน้อยประมาณ  $0.1h$  เมื่อ  $h$  คือความลึกของหน้าตัดเสาสมการที่ใช้ยังเป็นสำหรับเสารับแรงตามแนวแกนแต่มีการลดกำลังลงบ้าง

แต่ในบางกรณีเสาก็รับทั้งแรงอัดตามแนวแกนและโมเมนต์ดัดเนื่องจากลักษณะโครงสร้างเองหรือจากแรงภายนอกที่มากระทำทางด้านข้างเช่นแรงลมหรือแผ่นดินไหว ในกรณีนี้จะต้องพิจารณาผลรวมกระทำของทั้งแรงอัดตามแนวแกนและโมเมนต์ดัด

เสาคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนใหญ่จะมีรูปแบบของหน้าตัดด้วยกันสองรูปแบบคือ หน้าตัดวงกลมและหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยเสาคอนกรีตเสริมเหล็กจะมี

การเสริมเหล็กไว้ในภายในโดยมีคอนกรีตหุ้มโดยรอบ เสริมเหล็กในเสาคอนกรีตประกอบด้วยกันสองแบบคือ เหล็กยื่นและเหล็กเสริมด้านข้าง โดยที่เหล็กยื่นมีหน้าที่รับแรงอัดและแรงดัดส่วนเหล็กเสริมด้านข้าง มีหน้าที่รับแรงเฉือนและป้องกันการแตกร้าวของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กดังภาพประกอบที่ 6



ภาพประกอบที่ 6 ลักษณะของหน้าตัดเสาสี่เหลี่ยมและวงกลม

## 2.4 ทฤษฎีการออกแบบเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก

### 2.4.1 การออกแบบเสารับน้ำหนักตามแนวแกน

เมื่อหน้าตัดเสาคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำหนักบรรทุก  $P_0$  เสาจะหดสั้นลงเล็กน้อยเท่ากับ อัตราการการหดสั้นในเหล็กและคอนกรีตมีค่าเท่ากัน การวิบัติจะเกิดขึ้นเมื่อหน่วยการยืดหด (Strain) มีค่าประมาณ 0.002 ดังในภาพประกอบ 7 หน่วยแรงในเหล็กจะเท่ากับ  $f_y$  และในคอนกรีตจะเท่ากับ  $f_c$  จากสมมูลในแนวตั้งของภาพประกอบ 8 แรงกระทำ  $P_0$  จะเท่ากับผลรวมของแรงต้านทานรวมของคอนกรีตและเหล็กเสริม

$$P_0 = f_y A_{st} + f_c (A_g - A_{st}) \quad (1)$$

เมื่อ  $A_g$  คือพื้นที่หน้าตัดทั้งหมด และ  $A_{st}$  คือพื้นที่เหล็กเสริม

เมื่อคอนกรีตและเหล็กได้รับแรงอัดพร้อมกันสัดส่วนของการรับน้ำหนักของคอนกรีตและเหล็ก จะเปลี่ยนไปตามเวลาในช่วงต้นหน่วยแรงในเหล็กจะมีค่าเป็น  $E_s/E_c$  เท่าของหน่วยแรงในคอนกรีตซึ่ง เป็นไปตามทฤษฎีอิลาสติก ต่อมาเมื่อผลของความคืบ (Creep) และการหดตัว (Shrinkage) มีมาก ขึ้นเหล็กจะค่อย ๆ รับน้ำหนักบรรทุกมากขึ้น

จากผลการทดสอบพบว่ากำลังประลัยของเสามีค่าน้อยกว่าที่คำนวณได้จากสมการ (1) เพื่อให้กำลังที่ใกล้เคียงกับการทดสอบจึงลดค่า ลง 15%

$$P_0 = f_y A_{st} + 0.85 f'_c (A_g - A_{st}) \quad (2)$$

กำลังที่ได้จากสมการ (2) ถูกใช้เป็นพื้นฐานในมาตรฐาน ACI ประกอบกับตัวคูณลดกำลัง ซึ่งในกรณีของเสาจะมีค่าต่ำกว่าของคานเนื่องจากเสาเป็นองค์อาคารมีความสำคัญมากกว่านั่นเอง การวิบัติของคานโดยทั่วไปจะมีผลเฉพาะที่ในขณะที่การวิบัติของเสาอาจทำให้เกิดการพังทลายของ ทั้งโครงสร้างได้ นอกจากนี้ตัวคูณลดกำลังสำหรับเสาปลอกเดี่ยวและเสาปลอกเกลียวก็แตกต่างกันอันเนื่อง มาจากพฤติกรรมการรับน้ำหนักซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป นั่นคือน้ำหนักบรรทุกประลัยต้องมีค่าไม่เกิน  $P_u \leq \phi P_n$  เมื่อ  $\phi$  คือตัวคูณลดกำลังมีค่าเท่ากับ 0.75 สำหรับเสาปลอกเกลียว และเท่ากับ 0.70 สำหรับเสาปลอกเดี่ยว


$$\text{เสาปลอกเกลียว } P_n = 0.85 [0.85 f'_c (A_g - A_{st}) + f_y A_{st}] \quad (3)$$

$$\text{เสาปลอกเดี่ยว } P_n = 0.80 [0.85 f'_c (A_g - A_{st}) + f_y A_{st}] \quad (4)$$

เมื่อ  $P_n$  = กำลังระบุ (Nominal strength) ในการแรงอัดตามแนวแกน กำลังของเสาสั้นที่ได้จากสมการ (3) และ (4) นี้ คือกำลังที่ใช้ในการออกแบบเสาสั้นคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงตามแนวแกนโดยวิธีกำลังตามมาตรฐาน ACI

#### 2.4.2 ปลอกเดี่ยวและปลอกเกลียว


การใช้เหล็กปลอกทั้งที่เป็นแบบปลอกเดี่ยวแยกกันหรือแบบปลอกเกลียวนั้นก็เพื่อยึดเหล็กยื่นให้อยู่ ในตำแหน่งที่ต้องการ และเพื่อป้องกันเหล็กยื่นจากการโก่งเดาะ แสดงให้เห็นพฤติกรรมการรับน้ำหนักของเสาปลอกเดี่ยวและปลอกเกลียวซึ่งจะแตกต่างกันอย่างชัดเจน การวิบัติของเสา ปลอกเดี่ยวจะเกิดขึ้นจากการโก่งเดาะของเหล็กยื่นดังในภาพประกอบที่ 7



ภาพประกอบที่ 7 พฤติกรรมการรับน้ำหนักของเสาปลอกเดี่ยวและเสาปลอกเกลียว

ส่วนในเสาปลอกเกลียวนั้นคอนกรีตหุ้มจะกระเทาะออกแล้วปลอกเกลียวจะเริ่มโอบอัดคอนกรีตภายในแกนกลางดังในภาพประกอบที่ 8 ทำให้ได้กำลังเพิ่มขึ้นมาชดเชยที่เสียไปจากการกระเทาะของคอนกรีตหุ้ม ดังนั้นแม้เสาทั้งสองประเภทจะมีกำลังรับแรงอัดเท่ากัน แต่ในการ


ออกแบบเสาปลอกเดี่ยวจะต้องเผื่อส่วนปลอกถ้ายมากกว่าเสาปลอกเกลียวเนื่องจากการพังทลายอย่างกระทันหัน และการขาดความเหนียว



ภาพประกอบที่ 8 สภาพเสาหลังเกิดการวิบัติ

2.4.3 การออกแบบปลอกเดี่ยว

เหล็กปลอกถูกใช้เพื่อยึดเหล็กยัดให้อยู่ในตำแหน่งทำให้เกิดการรองรับด้านข้างเพื่อว่าเหล็กยัดแต่ละเส้นจะโยงเดาะได้เฉพาะระหว่างปลอกเท่านั้น ผลของปลอกต่อพฤติกรรมของเสานั้นค่อนข้างจะซับซ้อน เมื่อเสาปลอกเดี่ยวรับน้ำหนักบรรทุกจนเกิดการวิบัติ เปลือกหุ้มด้านนอกจะกระเทาะ ออกเป็นอย่างแรกซึ่งทำให้มีการถ่ายเทน้ำหนักไปสู่แกนกลางของเสาและเหล็กยาว การสูญเสียสติฟเนสของเหล็กยัดซึ่งเริ่มครากหรือโยงเดาะออกมาทำให้แกนกลางคอนกรีตรับน้ำหนักมากขึ้น และเมื่อแกนกลางรับน้ำหนักจนถึงค่ากำลังแตกหัก (Crushing strength) เสาจะเกิดการวิบัติอย่างรวดเร็ว การจัดวางปลอกที่ใกล้กันเพียงพอจะช่วยทำให้เกิดการบีบรัดและเพิ่มหน่วยการยึดหดที่จะเกิดการแตกหักให้สูงกว่าค่ามากที่สุด 0.003 ได้มาก



ภาพประกอบที่ 9 รายละเอียดการใส่ปลอกเดี่ยว

ข้อกำหนดในการใช้เหล็กปลอกเดี่ยวโดย ACI :


1. เหล็กยื่นทุกเส้นจะต้องถูกห่อหุ้มโดยปลอกเดี่ยว
2. ใช้เหล็กปลอก 9 ม.ม. สำหรับเหล็กยื่นขนาด DB32 และใช้เหล็กปลอก 12 ม.ม. สำหรับเหล็กยื่นขนาด DB36 และ DB40
3. ระยะห่างระหว่างปลอกต้องไม่เกิน 16 เท่าเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กยื่น 48 เท่าเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กปลอก หรือความกว้างหน้าเสาที่เล็กที่สุด
4. ทุกมุมของปลอกและที่เหล็กยื่นถูกรองรับต้องไม่เกิน  $135^\circ$  และไม่มีเหล็กยื่นกลางด้านมีระยะห่างเกิน 15 ซม.

#### 2.4.4 การออกแบบปลอกเกลียว

ความสามารถในการรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของคอนกรีตที่ถูกโอบรัดโดยปลอกเกลียวนั้น มาจากแรงดัน ด้านข้างที่กระทำกับแกนกลางจากปลอกเกลียว จากการทดสอบพบว่ากำลังอัดของคอนกรีตจะเพิ่มขึ้นเมื่อทรงกระบอกทดสอบถูกแรงดันกระทำด้านข้างเท่ากับ

$$f_f = f_c + 4.1f_2 \quad (5)$$

เมื่อ  $f_f$  คือกำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ถูกแรงกระทำด้านข้างและ  $f_2$  คือแรงดันด้านข้าง



ภาพประกอบที่ 10 หน่วยแรงในเสาปลอกเกลียว

ในการออกแบบปลอกเกลียวจะพยายามให้กำลังอัดสูญเสียไปจากการกระแทะของเปลือกหุ้มถูก ขดเซยด้วยกำลังที่จะได้เพิ่มเติมจากแรงดันด้านข้างที่มาจากปลอกเกลียวถูกดึงจนคราก


$$0.85f_c(A_g - A_{core}) = 4.1f_2A_{core} \quad (6)$$

เมื่อ  $A_{core}$  คือพื้นที่แกนกลาง เพื่อที่จะหา  $f_2$  ในเทอมของพื้นที่และกำลังครากของปลอกเกลียว ให้ ลองพิจารณาทรงกระบอกคอนกรีตหนาเท่ากับระยะเกลียว จากนั้นตัดแบ่งครึ่งทรงกระบอกตาม เส้นผ่าศูนย์กลางจะได้แผนภูมิสมดุล เมื่อรวมแรงในแนวราบจะได้ว่า

$$h_{core} = Sf_2 = 2A_b f_y \quad (7)$$

$$f_2 = \frac{2A_b f_y}{h_{core} S} \quad (8)$$

เมื่อ  $S$  คือระยะเกลียวและ  $A_b$  คือพื้นที่ของปลอกเกลียว



ภาพประกอบที่ 11 หน่วยแรงในปลอกเกลียวที่เกิดจากแรงอัดในแกนกลาง

แทนค่าสมการ (7) ลงในสมการ (8) แล้วหารทั้งสองข้างของสมการด้วย  $A_{core}$  จะได้

$$0.85f'_c \left( \frac{A_g}{A_{core}} - 1 \right) = \frac{4.1(2A_b f_y)}{h_{core} S} \quad (9)$$

กำหนดให้  $\rho_s$  เป็นอัตราส่วนระหว่างปริมาตรของปลอกเกลียวต่อปริมาตรทั้งหมดของแกนเสา

$$\rho_s = \frac{A_b \pi h_{core}}{(\pi h_{core}^2 / 4) S} = \frac{4A_b}{h_{core} S} \quad (10)$$

แทนค่า  $A_b$  จากสมการ (9) ลงในสมการ (10) จะได้

$$\rho_s = \frac{0.42 f'_c}{f_y} \left( \frac{A_g}{A_{core}} - 1 \right) \quad (11)$$

ปัดค่าตัวเลขจาก 0.42 เป็น 0.45 จะได้



$$\rho_s = \frac{0.45 f'_c}{f_y} \left( \frac{A_g}{A_{core}} - 1 \right) \quad (12)$$

ซึ่งก็คือข้อกำหนดของ ACI สำหรับ  $f_y$  ไม่เกิน 4,000 กก./ชม.2

ACI ยังได้กำหนดรายละเอียดในการออกแบบเสากลมปลอกเกลียวดังนี้คือ

1. หน้ากว้างเสาน้อยที่สุด :  $h_{min}$  20 ซม.
2. ปริมาณเหล็กยื่น : ใช้เหล็กอย่างน้อย 6 เส้น
3. ระยะช่องว่างระหว่างเหล็กปลอกไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. และไม่เกิน 8 ซม.
4. เส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กปลอกไม่น้อยกว่า 9 มม.

## 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Masakazu Terala and Koichi (2011) ศึกษาการนำไม้ไผ่มาทดแทนเหล็กในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พบว่า หน้าตัดคานขนาด 200 มม. และ 500 มม. สามารถต้านทานแรงดัดได้ใกล้เคียงกับการใช้เหล็กเสริมในคอนกรีต

Yushun Li et al. (2015) ได้ศึกษาการต้านทานแรงดัดของคานไม้ไผ่รูปตัวไอ จากการศึกษพบว่า คานไม้ไผ่รูปตัวไอสามารถต้านทานแรงดัดได้ดี และสามารถกำจัดขีดจำกัดของเหล็กได้ในกรณีเหล็กไม่สามารถทำได้

Hai tao li et al. (2015) ได้ศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของเสาไม้ไผ่บนแรงในแนวแกนจากการศึกษา พบว่า คุณสมบัติเชิงกลของเสาไม้ไผ่สู้ดีกว่าเสาไม้ไผ่ยาวทุกผลการทดลอง

Atul Agarwal et al (2014) ได้ศึกษาการใช้ไม้ไผ่ในโครงสร้างเสา การศึกษาพบว่า การต้านทานแรงในแนวแกน ของเสาไม้ไผ่มีค่าใกล้เคียงกับคอนกรีตเสริมเหล็กคิดเป็นร้อยละ 89 และเมื่อพิจารณาแรงดัดพบว่ามีค่าลดลงร้อยละ 29.41 เมื่อเทียบกับคอนกรีตเสริมเหล็ก

ศุภกฤษฎี สดใส และอดิศักดิ์ ช่องบุญ.(2556) ได้ศึกษา พื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ซึ่งเคลือบผิวด้วยอีพ็อกซีที่รับการดัด พบว่าค่าเฉลี่ยของกำลังยึดเหนี่ยว เฉลี่ยของไม้ไผ่เคลือบอีพ็อกซีที่พันทรายให้ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 16.26 กก./ชม.<sup>2</sup> ส่วนการทดสอบ กำลังดัดของแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ซึ่งใช้กำลังอัดประลัยของคอนกรีตเท่ากับ 240 กก./ชม.<sup>2</sup> ให้ค่าเฉลี่ยของโมเมนต์ดัดสูงสุดเท่ากับ 775.27 กก.-ม. ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าที่ได้จากการคำนวณตาม ทฤษฎีร้อยละ 16.49 ส่วนผลการทดสอบของแผ่นพื้นกรณีใช้กำลังอัดประลัยของคอนกรีต 180 กก./ชม.<sup>2</sup> ให้ค่าเฉลี่ยของโมเมนต์ดัดสูงสุดเท่ากับ 628.07 กก.-ม. ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าที่ได้จาก การคำนวณตามทฤษฎีร้อยละ 8.03