

## บทที่ 5

### สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลวิจัย

1. การประดิษฐ์ เครื่องเคลือบชั้นไทเทเนียมไดออกไซด์แบบฉีดยุติที่ทำการพัฒนานั้นสามารถใช้เตรียมชั้นกระจกเงาไทเทเนียมไดออกไซด์ได้จริง นอกจากนี้ยังสามารถฉีดยุติสารผลระดับนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ลงบนกระจกนำไฟฟ้าโปร่ง โดยสมรรถนะของเครื่องฉีดยุติสารผลระดับนาโนเมตรที่สร้างขึ้น ปรับอัตราการเคลือบด้วย จำนวนรอบ และแรงดันแก๊ส สามารถปรับการหมุนของแผ่นรองรับได้ ปรับระยะเวลาการฉีดยุติได้

2. จากการศึกษาสมบัติเชิงโครงสร้างของชั้นกระจกเงาไทเทเนียมไดออกไซด์บนกระจกนำไฟฟ้า (FTO) พบว่าชั้นกระจกเงาไทเทเนียมไดออกไซด์ มีความเป็นผลึกค่อนข้างสูง และมีอนุภาคระดับนาโนมีขนาดของผลึกเฉลี่ยเท่ากับ 100 นาโนเมตร

3. จากการศึกษาสมบัติการส่องผ่านแสง การสะท้อนแสง และการดูดกลืนแสงของชั้นกระจกเงาไทเทเนียมไดออกไซด์ บนกระจกนำไฟฟ้า พบว่า การฉีดยุติชั้นกระจกเงาไทเทเนียมไดออกไซด์ จำนวน 10 ครั้ง มีเปอร์เซ็นต์การส่องผ่านแสงที่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงแสงขาว มีเปอร์เซ็นต์การสะท้อนที่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และมีเปอร์เซ็นต์การดูดกลืนแสงได้ เพียง 1 - 2 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการฉีดยุติชั้นกระจกเงาไทเทเนียมไดออกไซด์ จำนวน 10 ครั้ง เหมาะกับการนำไปใช้ในการเตรียมชั้นกระจกเงาไทเทเนียมไดออกไซด์ สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง

4. จากการศึกษาหาเงื่อนไขการเคลือบชั้นกระจกเงาไทเทเนียมไดออกไซด์ แบบฉีดยุติที่เหมาะสมสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง พบว่าการฉีดยุติชั้นกระจกเงาไทเทเนียมไดออกไซด์ จำนวน 10 ครั้ง ที่ความหนา 1.265 ไมโครเมตร ให้ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์มากที่สุดถึง 7.33 เปอร์เซ็นต์ และเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงแบบไม่มีชั้นกระจกเงาไทเทเนียมไดออกไซด์ จะมีประสิทธิภาพมากกว่าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงแบบไม่มีชั้นกระจกเงาไทเทเนียมไดออกไซด์ และเซลล์มาตรฐานแบบมีชั้นกระจกเงาไทเทเนียมไดออกไซด์ อีกด้วย

#### 5.2 วิจารณ์ผลการวิจัย

1. ในการฉีดยุติชั้นกระจกเงาไทเทเนียมไดออกไซด์ ทำการพัฒนาเครื่องเพื่อใช้ในการเคลือบเป็นผลทำให้การฉีดยุติควบคุมสารในการฉีดยุติได้ยาก

2. สารละลายคอลลอยด์ไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่ใช้ในการฉีดยาเคลือบชั้นกระเจิงไทเทเนียมไดออกไซด์ ลงบนกระจกนำไฟฟ้า ไม่ควรทิ้งไว้ข้ามคืนเพราะจะทำให้สารตกตะกอนเป็นผลทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน

### 5.3 ข้อเสนอแนะ

1. ควรปรับขนาดของกล่องอะคริลิกให้มีความเหมาะสมกว่านี้
2. ควรมีตัวประสานในสารละลายคอลลอยด์ไทเทเนียมไดออกไซด์ เพื่อให้อนุภาคของไทเทเนียมไดออกไซด์ มีการยึดเกาะระหว่างอนุภาคดียิ่งขึ้น
3. ในการฉีดยาเคลือบชั้นกระเจิงแสงไทเทเนียมไดออกไซด์ ควรมีเงื่อนไขมากกว่านี้ เช่น ความเข้มข้นของสารละลายคอลลอยด์ไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่แตกต่างกัน รวมไปถึงระยะห่างระหว่างหัวฉีดพ่นและแผ่นรองรับที่แตกต่างกัน
4. ความหนาของชั้นกระเจิงแสงไทเทเนียมไดออกไซด์ ของเซลล์มาตรฐานควรมีความหนาใกล้เคียงกับเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำการวิจัย