

บทที่ 4


ผลการวิจัย

การศึกษาวิจัยนี้ได้ศึกษาอิทธิพลของสารขยายโซ่ที่มีผลต่อคุณสมบัติของเส้นใยของแผ่นเมมเบรนของ พอลิแอล-แล็กไทด์ (Poly(L-lactide), PLA) อัตราส่วนผสมสารขยายโซ่ที่ใช้คือ 0.5 และ 2.0 phr. ก่อนจะได้ แผ่นเมมเบรน ได้ทำการศึกษาอิทธิพลของระบบตัวทำละลายของสารละลาย PLA ที่เหมาะสมต่อการผลิตเส้น ใยของแผ่นเมมเบรน PLA ในกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยระบบไฟฟ้าสถิต จากนั้นได้เลือกระบบตัวทำละลายที่ เหมาะสมสำหรับการปั่นเส้นใยของแผ่นเมมเบรนและศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของแผ่นเมมเบรน ซึ่งจากการ ศึกษาได้ผลดังต่อไปนี้

4.1 อิทธิพลอัตราส่วนของระบบตัวทำละลายต่อลักษณะสัญญาณของเส้นใยแผ่นเมมเบรนพอลิแอล-แล็กไทด์

จากรูปที่ 4.1 เป็นผลการศึกษาลักษณะสัญญาณของเส้นใยแผ่นเมมเบรนพอลิแอล-แล็กไทด์ที่ได้ จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) จากรูป (a) (b) และ (c) เป็นเส้นใยของ PLA-ที่ไม่ได้ผสม CE ที่เตรียมจากสารละลายด้วยระบบตัวทำละลายของ คลอโรฟอร์ม/อะซิโตน ในอัตราส่วน 100:0 85:15 และ 70:30 ตามลำดับ จากรูปจะเห็นได้ว่าในอัตราส่วน 100:0 (รูป (a)) จะให้เส้นใยที่มีลักษณะแบนและต่อเนื่อง สานเรียงกันไปมาเส้นใยมีขนาดเล็กในขณะที่อัตราส่วน 85:15 จะให้ เส้นใยที่มีขนาดใหญ่และมีเส้นใยขนาดเล็กปะปนอยู่ จากภาพจะสังเกตเห็นได้ว่าเส้นใยมีขนาดใหญ่มากเมื่อ เทียบกับเส้นใยในรูป (a) จากรูป (c) จะเห็นว่าเส้นใยมีขนาดเล็กมีลักษณะกลมมีความสม่ำเสมอและมีความ ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับรูป (a) และ (b) และมีเม็ดบีดที่เกิดขึ้นเล็กน้อย ในรูป (d) (f) และ (g) เป็นเส้นใยของแผ่น เมมเบรนของ PLA-ที่ผสมกับ CE ในอัตราส่วน 0.5 (PLA-0.5 CE) ที่เตรียมจากสารละลายด้วยระบบตัวทำละลาย ของ คลอโรฟอร์ม/อะซิโตน ในอัตราส่วน 100:0 85:15 และ 70:30 ตามลำดับ จากผลการศึกษาจะเห็นว่า PLA-0.5 CE ที่เตรียมได้จากระบบตัวทำละลาย 100:0 ในรูป (d) จะให้เส้นใยที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับเส้น ใยของ PLA ที่ไม่ได้ผสม CE ที่เตรียมจากสารละลายด้วยระบบตัวทำละลายของ คลอโรฟอร์ม/อะซิโตน ใน อัตราส่วนเดียวกัน ในขณะที่อัตราส่วน 85:15 (รูป(e)) จะให้เส้นใยที่มีขนาดเล็กและมีเม็ดบีดปะปนอยู่ จาก รูป (f) เส้นใยของแผ่นเมมเบรน PLA-0.5 CE ที่เตรียมได้จากระบบตัวทำละลายของคลอโรฟอร์ม/อะซิโตน ใน อัตราส่วน 70:30 จะให้เส้นใยที่มีลักษณะสม่ำเสมอ และมีความต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเส้นใยในรูป (d) และ (e) จากผลการศึกษาการเตรียมแผ่นเมมเบรนของPLA เมื่ออัตราส่วนของสารขยายโซ่เพิ่มขึ้นเป็น 2.0 phr เมื่อ นำมาเตรียมสารละลายโดยใช้ระบบตัวทำละลายในอัตราส่วนเดียวกันกับ PLA และ PLA-0.5 CE จะให้เส้นใย ดังแสดงในรูป (g-i) จากการศึกษาพบว่า ในอัตราส่วนของระบบตัวทำละลายเท่ากับ 100:0 และ 85:15 (รูป (g) และ (h)) จะให้เส้นใยที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ไม่มีความสม่ำเสมอ เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นใยในรูป (i) ที่เตรียมโดย การเพิ่มอัตราส่วนของอะซิโตนในระบบตัวทำละลายเป็น 30% v/v จะเห็นว่าเส้นใยมีลักษณะที่ต่อเนื่องและมี เส้นเล็กมีความสม่ำเสมอ จากการศึกษาสามารถอธิบายได้ว่าการใช้อัตราส่วนของตัวทำละลายที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อความสามารถในการละลายและค่าแรงตึงผิวของสารละลาย PLA (Baimark & Srihanam (2015))

จึงทำให้เส้นใยของแผ่นเมมเบรนที่เตรียมได้มีลักษณะที่แตกต่างกันเมื่อใช้สภาวะในการปั่นเส้นใยในสภาวะเดียวกัน




รูปที่ 4.1 แสดงลักษณะสัญญาณของเส้นใยแผ่นเมมเบรนของ PLA (a- c) PLA-0.5 CE (d-f) และ PLA-2.0 CE (g-h) เตรียมได้จากสารละลายที่ใช้ระบบตัวทำละลายของคลอโรฟอร์ม/อะซิโตน ในอัตราส่วน 100:0 85:15 และ 70:30 ตามลำดับ

4.2 อิทธิพลของสารขยายโซ่ต่อการกระจายตัวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยแผ่นเมมเบรนของพอลิแอล-แล็กไทด์

จากรูปที่ 4.2 จะแสดงอิทธิพลของการกระจายตัวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยของแผ่นเมมเบรนแอล-แล็กไทด์ โดยเฉลี่ยโดยนำเส้นใยของ PLA PLA-0.5CE และ PLA-2.0CE ที่เตรียมได้จากระบบตัวทำละลายของคลอโรฟอร์ม/อะซิโตน ในอัตราส่วน 70:30 จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า เมื่ออัตราส่วนของสารขยายโซ่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้เส้นใยที่เตรียมได้มีขนาดใหญ่มากขึ้นและการกระจายตัวที่สูงขึ้น โดยเส้นใยของแผ่นเมมเบรน PLA ที่ไม่ได้ผสมสารขยายโซ่มีค่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 481.76 ± 117.51 ขณะที่เส้นใยของแผ่นเมมเบรน PLA ที่ผสมสารขยายโซ่ในอัตราส่วน 0.5 และ 2.0 phr มีค่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 559.11 ± 172.25 และ 761.00 ± 172.22 ตามลำดับแสดงดังตารางที่ 4.1 จากผลการศึกษาจะแสดงให้เห็นว่าการผสมสารขยายโซ่จะส่งผลให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยเฉลี่ยของเส้นใยของแผ่นเมมเบรนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการผสมสารช่วยยืดสายโซ่ จะส่งผลให้น้ำหนักโมเลกุลของ PLA เพิ่มขึ้นจึงส่งผลต่อความ

หนืดและค่าดรรชนีหักเหของสารละลาย (Baimark & Srihanam (2015)) ดังนั้นการผสมสารขยายไซท์ที่มีอัตราส่วนแตกต่างกัน เมื่อนำPLAมาละลายในระบบตัวทำละลายเดียวกัน ให้สารละลายมีความเข้มข้นเท่ากัน จึงส่งผลให้ค่าความหนืดและค่าดรรชนีการหักเหของสารละลาย PLA ที่เตรียมได้แตกต่างกัน ดังนั้นเส้นใยที่ปั่นได้จากสารละลายที่มีค่าความหนืดและค่าดรรชนีการหักเหที่ต่างกัน จึงให้เส้นใยของแผ่นเมมเบรนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแตกต่างกัน การศึกษาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยนี้ จะทราบถึงแนวโน้มของขนาดรูพรุนของแผ่นเมมเบรนซึ่งขนาดรูพรุนที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของเส้นใยเมื่อเส้นใยมีขนาดเล็กสานกันไปมากก็ส่งผลให้แผ่นเมมเบรนมีขนาดรูพรุนที่เล็กในทางตรงกันข้ามหากขนาดของเส้นใยมีขนาดใหญ่เมื่อสานกันไปมากก็ส่งผลให้แผ่นเมมเบรนมีขนาดรูพรุนขนาดใหญ่ด้วย เมื่อนำไปใช้เป็นวัสดุปิดแผล จะส่งผลต่อค่าอัตราการผ่านของไอน้ำของบาดแผล (Alipilakkotte *et al.*, 2017)



รูปที่ 4.2 แสดงลักษณะพื้นฐานและอิทธิพลของขนาดการกระจายตัวของเส้นใยแผ่นเมมเบรนของ (a) PLA (b) PLA-0.5 CE และ (c) PLA-2.0 CE ตามลำดับ

ตารางที่ 4.1 แสดงอิทธิพลของสารขยายโซ่ต่อค่าการกระจายตัวของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นใยแผ่นเมมเบรนโดยเฉลี่ยและลักษณะสัณฐานของเส้นใยแผ่นเมมเบรน


สารละลายที่ใช้เตรียมเส้นใย	เส้นผ่าศูนย์กลางโดยเฉลี่ย (nm)	ลักษณะของเส้นใย
PLA	481.76 ± 117.51	เส้นใยมีขนาดเล็ก ต่อเนื่อง การกระจายตัวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นใยค่อนข้างต่ำ
PLA-0.5CE	559.11 ± 172.25	เส้นใยมีขนาดใหญ่ ต่อเนื่อง การกระจายตัวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นใยค่อนข้างสูง
PLA-2.0CE	761.00 ± 172.22	เส้นใยมีขนาดใหญ่ การกระจายตัวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นใยค่อนข้างสม่ำเสมอ

4.3 อิทธิพลของสารขยายโซ่ต่อคุณสมบัติเชิงกลของเส้นใยแผ่นเมมเบรนพอลิแอล-แล็กไทด์

อิทธิพลของสารขยายโซ่ต่อคุณสมบัติเชิงกลของแผ่นเมมเบรนของพอลิแอล-แล็กไทด์ แสดงดังตารางที่ 4.2 จะเห็นได้ว่าเมื่ออัตราส่วนของสารขยายโซ่เพิ่มขึ้นจะทำให้ค่าความต้านทานต่อแรงดึง (strength) และค่าร้อยละของการยืดตัว (% Elongation) ของแผ่นเมมเบรนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มอัตราส่วนของสารขยายโซ่ยังส่งผลให้ค่า โมดูลัส ยิงส์ ของแผ่นเมมเบรนเพิ่มขึ้นด้วย เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนของสารขยายโซ่ 0.5 และ 2.0 phr จะเห็นว่าค่าความต้านทานต่อแรงดึง (strength) ของแผ่นเมมเบรนที่ผสมสารยึดสารโซ่ในอัตราส่วน 2.0 phr จะมีค่าความต้านทานต่อแรงดึง (strength) และค่าโมดูลัส ยิงส์ ที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราส่วน 0.5 phr ในขณะที่ค่า ร้อยละของการยืดตัว (% Elongation) ของแผ่นเมมเบรนที่ผสมสารยึดสารโซ่ 0.5 และ 2.0 phr มีค่าใกล้เคียงกัน ผลการศึกษาแสดงดังรูปที่ 4.3 จากผลการศึกษาสามารถอธิบายได้ว่าการผสมสารขยายโซ่กับ PLA จะทำให้สารละลาย PLA มีมวลโมเลกุลสูงขึ้น มีความหนืดเพิ่มขึ้น และมีค่าดัชนีการหลอมไหล(Melt flow index)ลดลง (Baimark & Srihanam (2015)) เมื่อนำสารละลายที่มีความหนืดมาปั่นเส้นใยด้วยระบบไฟฟ้าสถิตย์จะทำให้เส้นใยของแผ่นเมมเบรนมีขนาดใหญ่ขึ้นจึงส่งผลให้ค่าความต้านทานต่อแรงดึงเพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้ค่าร้อยละการยืดตัวของแผ่นเมมเบรน PLA เพิ่มขึ้นด้วยเนื่องจากความหนืดที่เพิ่มขึ้นของสารละลาย PLA ที่ใช้ในการเตรียมแผ่นเมมเบรน

ตารางที่ 4.2 คุณสมบัติเชิงกลของแผ่นเมมเบรนพอลิแอล-แล็กไทด์

Sample	Mechanical properties		
	Strength (MPa)	% Elongation	Young's Modulus (Mpa)
PLA	1.59±0.14	12.99±1.08	24.76± 1.64
PLA-0.5 CE	2.53±0.11	20.28±1.10	30.50± 2.42
PLA-2.0 CE	3.43±0.37	21.28±0.38	39.17± 2.56



รูปที่ 4.3 แสดงคุณสมบัติเชิงกลของแผ่นเมมเบรน (a) Stress-strain curve (b) Stress at break (c) Elongation at break และ (d) Young's Modulus